

## Клей-расплав на основе ПУР

# 608.00/01

**Примеры применения:** Для приклеивания термопластичных кромочных материалов у которых нелицевая сторона покрыта праймером (АБС, ПП, ПВХ).

**Характеристики/Указания по применению:** Быстросхватывающийся, высокая начальная прочность.\*

\* В сравнении с другими продуктами Иоват для этого применения

Применяется на специальном оборудовании из влагонепроницаемой закрытой упаковки.

Рабочая температура [°C]: 110 – 130  
 Цвет: последняя цифра 0: желтоватый opak  
 последняя цифра 1: белый  
 Плотность при 20 °C [г/см³]: пр. 1,10 ± 0,10 (метод фирмы Йоват)  
 Область размягчения [°C]: пр. 65 ± 5 (нагревательный прибор Кофлера)  
 Открытое время при 120 °C [сек]: пр. 7 ± 3 (по методу фирмы ЙОВАТ)  
 Время отверждения [дни]: пр. 4-7 (зависит от условий)  
 Свойства склеиваемых материалов и условия нанесения влияют на качество склеивания. Поэтому мы рекомендуем Вам провести предварительные испытания.

**Общие требования к склеиванию:** Свойства материалов (например, поверхностное натяжение, содержание пластификатора,...) и условия склеивания (например, температура окружающей среды, влажность,...) будут влиять на процессы соединения и склеивания. Поэтому всегда необходимы испытания у клиента в условиях производства для того, чтобы определить стабильные параметры процесса и убедиться, что продукт подходит для этого применения. Для достижения лучших результатов, склеиваемые материалы, должны быть очищены от пыли, масла, жира и быть сухими. В идеале, минимальная температура должна быть не ниже 18°C. Избегать сквозняков.

**Спецификация:** Вязкость при 120 °C [мПа·с]: 90.000 ± 20.000  
 (Брукфильд, термосель, шпиндель 28, 4 об/мин)

**Очистка:** Плавильный и клеенаносный узел заполнить моющим средством Йоват 930.94 (красный) для удаления остатков ПУР клея-расплава. Остатки отвердевшего клея необходимо растворить очистителем Йоват 930.60 (сначала проверить на пригодность). Более подробную информацию Вы найдете в «Инструкции по применению клея Иоватерм-Реактант».

**Хранение:** В оригинальной закрытой упаковке в сухом и прохладном месте при температуре (15 – 25 °C). Срок годности указан на этикетке упаковки.

**Упаковка:** Влагонепроницаемая упаковка. Размер упаковки по запросу

**Примечание:** Дальнейшие указания по использованию, транспортировке и утилизации отходов указаны в паспорте безопасности.

Данные, приведенные нами в этом техническом описании, основаны на наших собственных лабораторных испытаниях и практическом опыте наших заказчиков. Но они не могут охватить все параметры, для каждого отдельного случая применения, и поэтому ни к чему не обязывают. Данные не являются гарантией свойств в юридическом смысле, ни гарантию свойств. Из этих данных, а также из нашей бесплатной технической консультации не вытекает право предъявления правовых требований.

06/18 Все технические данные являются параметрами, представляющие средние значения. Наши технические проспекты постоянно обновляются и приводятся в соответствие с уровнем техники. Это издание аннулирует все предыдущие издания и действительно с момента выпуска. **Обратите, пожалуйста, Ваше внимание на последнюю страницу.**

**Jowat**®  
 LEIME  
 DETMOLD  
 Промышленные клеи

## Важные указания

Значение склеивания, как одной из самых рациональных технологий соединений, постоянно растет и внедряется в новые области применения. Одновременно быстрым темпом растет число склеиваемых материалов. Разрабатываются новые технологии и оборудование для нанесения клея.

На эти постоянные изменения фирма Иоват отвечает интенсивными исследованиями и разработками. Квалифицированный коллектив химиков и инженеров инновативно работает над тем, чтобы оптимально проконсультировать Вас, как нашего заказчика, и предоставить Вам клей, подходящий для решения Вашей задачи.

Наши данные основаны на наших собственных лабораторных испытаниях и на практическом опыте наших заказчиков. Но они не могут охватить все параметры, для каждого отдельного случая применения, и поэтому не носят обязывающего характера. Проконсультируйтесь, пожалуйста, в каждом отдельном случае в нашем технологическом отделе об актуальном техническом уровне продукции и запросите техническое описание последнего издания. Без этой меры предосторожности Вы пойдете на свой собственный риск.

Заказчику обязательно необходимо самому проверять изготовленные нами клеи на пригодность для каждого случая применения. Это необходимо делать как при первом испытании продукции, так и при изменении текущего производства.

Поэтому новым клиентам мы рекомендуем проверять возможность применения предоставленных нами клеев на Ваших оригинальных деталях в производственных условиях. Затем склеенные детали необходимо проверить в существующих на практике условиях и дать соответствующую оценку. Это испытание обязательно.

Мы просим всех заказчиков, которые проводят изменения в своих технологических процессах, сообщать нам об этом. Это касается как изменений параметров оборудования, так и замены склеиваемых деталей. Тогда фирма Иоват может передать соответствующие знания на основании актуального уровня развития науки потребителю.

Наши данные, приведенные в этом техническом описании, основываются на практических результатах и не являются гарантией свойств в смысле новейшей юрисдикции Федерального Судебного Ведомства (BGH). Из этих данных и нашей бесплатной технической консультации не вытекают никакие обязательства.